

Дезинфицирующий состав "Теплосил-Антиржавчина"

Предназначен для быстрого преобразования и удаления ржавчины с поверхности черного металла, конструкций из стали перед нанесением защитного лакокрасочного покрытия. После обработки на поверхности металла образуется покрытие, обеспечивающее качественную адгезию, противокоррозионную стойкость и атмосферостойкость лакокрасочного покрытия.

Назначение: удаление ржавчины перед окраской металлоконструкций, труб, автомобилей и другой техники, а также с хромированных деталей, кафеля, санфаянса.

Способ применения: Поверхность очистить от грязи. Рыхлую и пластовую ржавчину удалить металлической щеткой. Нанести состав «Теплосил-Антиржавчина» кистью, валиком или тампоном в один-два раза с промежуточной сушкой. Защитное лакокрасочное покрытие наносят после полного высыхания (не менее 30 мин). Возможно появление белого налета из преобразованной ржавчины. После высыхания остатки средства смыть с поверхности водой.

Защитить обработанную поверхность от попадания воды и атмосферных осадков на время воздействия средства.

Расход рабочего раствора: 100 - 200 г/м².

Меры предосторожности: Внимание! Содержит кислоту! При работе с ним использовать индивидуальные средства защиты. При попадании раствора на кожу и слизистые оболочки промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение и транспортировка: Пожаровзрывобезопасен.

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.

Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.

Гарантийный срок хранения 24 месяца.

Беречь от детей!

Состав «Теплосил-Антиржавчина» :

Комплексообразователь, вода, ингибитор коррозии.

ТУ 2386-005-66279937-2014