



ИНСТРУКЦИЯ по нанесению сверхтонкой теплоизоляции ТЕПЛОСИЛ ТЕРМО+

Покрытие предназначено для промышленного и бытового применения для тепловой и антикоррозийной изоляции наружных и внутренних ограждений конструкций, трубопроводов, воздухопроводов любой конфигурации из металла, бетона, кирпича и других строительных материалов при температуре эксплуатации от -60 до $+600$ °С (пиковая нагрузка 2-3 часа), и подвергающихся воздействию агрессивных факторов: минерального масла, нефтепродуктов, солей.

Нанесение покрытия. Подготовить покрытие к нанесению. Изолируемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и жировых загрязнений. Содержимое ведра с жидкой теплоизоляцией ТЕПЛОСИЛ ТЕРМО+ перемешать в ручную или дрелью с насадкой, при скорости не более 300 оборотов в минуту, при необходимости довести до рабочей вязкости растворителем ксилолом, сольвентом или толуолом. Покрытие может наноситься безвоздушным распылителем, валиком или кистью. Окраска производится по сухой обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки -30 $+40$ °С. Толщина одного слоя не должна превышать 1мм., с промежуточной сушкой между слоями 24 часа.

Не допускается применять ТЕПЛОСИЛ ТЕРМО+ по ранее окрашенной поверхности.